

REGRANULAT HDPE

KARTA TECHNICZNA

<u>Rodzaj tworzywa</u>	<u>Regranulat HDPE</u>
<u>Rodzaj użytego tworzywa</u>	<u>Odpad HDPE</u>
<u>Barwa</u>	<u>Wynikowy/Czarny</u>
<u>Wygląd granulki</u>	<u>Średnica 4,5-5 mm, grubość 1-3 mm</u>
<u>Dodatki</u>	<u>Brak</u>
<u>Kraj pochodzenia</u>	<u>PL</u>

WŁAŚCIWOŚCI

<u>Melt Mass-flow Index (MFI)</u> <u>190°C/5 kg</u>	<u>1,5/10 min</u>
<u>Melt Mass-flow Index (MFI)</u> <u>190°C/5 kg</u>	<u>>1.00/10min</u>
<u>Melt Mass-flow Index (MFI)</u> <u>190°C/5 kg</u>	<u>0,5/10 min</u>

REGRANULAT Z PIERWOTNEGO MATERIAŁU

<u>Gęstość</u>	<u>0,7-0,78/cm³</u>
<u>Napężenie</u>	<u>19-21 N/mm²</u>
<u>Wydłużenie względne przy zerwaniu</u>	<u>400-500 %</u>