

REGRANULAT PP

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	Copo/Homo
Rodzaj użytego tworzywa	Odpad PP
Barwa	Wynikowy/Czarny
Wygląd granulki	Średnica 3-5mm, grubość 1-3mm
Dodatki	Brak
Kraj pochodzenia	Polska

Melta Mass-flow Index (230 °C 2,16 MFI)	9-12
Filtracja podwójna	12/64 i 14/88 (250/300)
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	0,9-0,91g/cm³
Napężenie na granicy plastyczności	22Mpa
Udarność wg Charpy'ego	4,5/6 k//m²
Zanieczyszczenia	Brak
Zawartość substancji lotnych	Brak